



TECHNICKÝ LIST

ANTICOfol® (EXXON)

Zesílená antikoroziční fólie s nižší propustností vodních par

Antikoroziční fólie ANTICOfol®(EXXON) je transparentní, oboustranně účinný obalový materiál s modrým zabarvením, vyráběný z modifikovaných LDPE polymerů. Od fólie ANTICOfol® se liší vyšší pevností a nižší propustností vodní páry, viz tabulka technických dat. ANTICOfol®(EXXON) slouží k balení a zároveň ochraně kovových výrobků všude tam, kde jsou výrobky vystaveny extrémní klimatické zátěži. Obsahuje inhibitory koroze VCI (Volatile Corrosion Inhibitors – *těkavé látky zamezující vzniku koroze*).

Technické parametry

Účinnost antikoroziční ochrany	oboustranná do 98 % rH
Průhlednost (barva)	< 25 H/(% (namodralá)), umožňuje celní inspekci
Hustota fólie	0,92–0,98 g/m ³
Teplota použití	-10–50 °C, krátkodobě 73 °C
Pevnost podélná	≥ 32 MPa
Pevnost příčná	≥ 28 MPa
Odolnost proti průrazu	≥ 515 g
Povrchový odpor	109–1010 Ω
Propustnost vodních par	≤ 0,2 g/m ² x 24 hodin (ČSN6460)
Svařitelnost	ano, impulsní svářečka na PE

Hotnoty platí pro fólii tloušťky 80 μm při 22 °C; 85 % rH

Doba vytvoření ochranné atmosféry

Objem balení	Doba vytvoření ochranné atmosféry
do 0,3 m ³	do 20 minut
do 1,0 m ³	do 2 hodin
nad 10,0 m ³	po 8 hodinách

Ve zvláštních případech může trvat vytvoření ochranné atmosféry až 20 hod, proto celý proces balení konzultujte s našimi technologi.

Aplikace a podmínky účinnosti

Při použití fólie ANTICOfol®(EXXON) je potřeba vytvořit uzavřený obal, ve kterém vznikne ochranná atmosféra zamezující korozi. Doba vytvoření této atmosféry závisí na objemu balení (viz tabulka). Obal lze uzavřít lepící páskou, nebo svařit indukční svářečkou. V obalu nesmí být výrobek v kontaktu s materiály obsahujícími vlhkost, nebo kyseliny, které by mohly narušit jeho povrch a způsobit korozi. Pro zaručení antikoroziční ochrany musí být výrobek zabalen bez otisků rukou a zbytků agresivních látek z čistících/pracích prostředků. Stejně tak je nutné zamezit vniknutí vody do prostoru obalu, čímž by byla degradována jeho funkčnost. Ochrana fólie ANTICOfol®(EXXON) působí nejen při kontaktu s povrchem výrobku, ale i v případě volně ložených výrobků (doporučená vzdálenost fólie od výrobku je do 10 cm). Fólii lze použít v automatických balicích strojích.

ANTICOfol®(EXXON) není určena k balení potravin.

Určení

- Antikoroziční ochrana železných kovů (železo, ocel, litina a jejich slitiny).
- Antikoroziční ochrana barevných kovů (měď, mosaz, bronz, hořčík, hliník, nikl, cín, chróm).

Doba trvání ochrany

Podle klimatických podmínek a těsnosti balení je doba trvání ochrany až 24 měsíců. Tuto dobu lze dále prodloužit na 36 měsíců, ale vždy pouze na základě informací od zákazníka o jejím přesném použití.

Možnosti dodání

- V rolích – jednoduchá fólie, fólie s dvojítm návinem, hadice, polohadice, hadice se sklady, polohadice se sklady, (viz obrázek)
 - Plochá fólie v šíři 60–2 000 mm (se sklady až 6 000 mm)
 - Hadice v šíři 80–2 000 mm (se sklady až 3 000 mm)
 - Tloušťka fólie: 25–250 μm (v závislosti na šíři fólie)
- Sáčky, pytle, 3D pytle, formáty (viz obrázek)
- Antistatická (ESD), smrštitelná / nesmrštitelná, kluzná / nekluzná
- UV stabilizace až na 24 měsíců
- Možnost potisku fólie dle zadání
- Oxodegradabilní fólie – ekologická (rozpad fólie je urychlen působením vzdušného kyslíku)

Skladování

Skladovat v dobře větraných prostorách při teplotě 5–20 °C, v uzavřených obalech a bez přímého slunečního záření nebo působení jiného tepelného zdroje. V originálním obalu lze fólii ANTICOfol® (EXXON) skladovat až po dobu 5 let, bez snížení funkčnosti antikoroziční ochrany.

Likvidace odpadu

Likvidace antikoroziční fólie ANTICOfol®(EXXON) se provádí recyklací nebo ukládáním na skládkách (jako běžný komunální odpad).

Bezpečnost práce

Fólie ANTICOfol®(EXXON) není nebezpečnou látkou ve smyslu vyhlášky o nebezpečných látkách. Neobsahuje nitridy (viz Bezpečnostní list ANTICOfol®(EXXON)). Balení do fólie provádět vždy v dobře větraných prostorách. Při práci nejíst, nepít a po skončení práce si omýt ruce.

TYTO ÚDAJE ODPOVÍDAJÍ NYNĚJŠÍMU STAVU POZNATKŮ, JSOU NEZÁVAZNÉ A MUSÍ BÝT V JEDNOTLIVÝCH PŘÍPÁDECH INDIVIDUÁLNĚ KONZULTOVÁNY. PRÁVNÍ NÁROKY PROTO NEMOHOU BÝT UPLATNĚNY.

Vyráběné fóliové profily

Jednoduchá fólie



Polohadice



Hadice



Hadice se sklady



Polohadice se sklady



Varianty provedení obalů z materiálů ANTICOFOL® nebo ANTICOFOL®(EXXON)

Zadávání rozměrů pro výrobu:

- › Ploché sáčky/pytle $A \times B$
- › Sáčky/pytle s bočními sklady $A + (2 \times S) \times B$
- › 3D vaky $A \times B \times C$


Poznámka:

Rozměr A udává vždy šířku obalu


Rozměr s hvězdičkou * udává výšku obalu




Plochý sáček/pytel




Sáček/pytel s bočními sklady



3D vak bez víka



3D vak s odděleným víkem



3D vak s víkem vcelku

